




RULMANLARIN DEPOLANMASI VE BAKIMI



5. RULMANLARIN DEPOLANMASI VE BAKIMI

Rulmanların en hassas makine elemanları olduğu düşünülüğünde, uygun depolama ve bakım şartlarının sağlanmış olması ve ayrıca montajın doğru yapılmış olması zorunludur.


Rulmanların, tozdan ve paslandırıcı etkisi olan uçucu maddelerden korunabilmesi için, orijinal ambalajlarında ve temiz mekanlarda saklanmaları gerekmektedir.

Rulmanların depolandığı ortamın izafi nemi %75'i aşmamalıdır. Bu oran bir higrometre (nemölçer) yardımıyla belirlenebilir. En uygun depolama sıcaklığı 18..20 derece civarında olup maks 35°C min 15°C olmalıdır.

Bozulmasına meydan vermemek için, rulman; depolandığı mekandan takılacağı yere getirilinceye kadar, orijinal ambalajından çıkarılmamalıdır. Rulman çeliği hava akımlarına karşı oldukça hassas olduğundan, sert hava akımlarının olumsuz etkisinden kaçınılmalı; rulman, yere düşme vb gibi darbelere maruz bırakılmamalıdır.



Depoda leke şeklinde paslanma.
Nemli ortamda uygun olmayan ambalaj şartlarında saklanmış.



Depoda korozyona uğrama.
Aşınma, nemin yoğunlaştığı makara altlarında meydana gelmiş.


Rulmanlar, duvardan en az 50 mm mesafede kurulmuş metal ya da kuru ağaçtan raflarda (boyalı ve metal plaka ile kaplanmış) saklanmalıdır. Rulmanlar; suyla, hava akımıyla, direkt güneş ışığıyla, kimyasallarla ve aşındırıcı/paslandırıcı maddelerle temas edecek şekilde depolanmamalıdır.

Rulmanların direk olarak zemin üzerinde saklanması tavsiye edilmez.

Rulmanlar, ancak takma işlemine başlamadan hemen önce ambalajlarından çıkarılmalıdır.

Rulman, nem ve terin korozyona neden olmasından ötürü çıplak elle tutulmamalıdır. Eldiven giyilmesi ya da rulmanın, temiz ve kuru, lif bırakmayan bir bez parçasıyla kavrılması tavsiye edilir.





Genel Merkez

İvedik Organize Sanayi 21.Cadde
1532 Sok. No.9 İvedik / Yeni
Mahalle / Ankara / TÜRKİYE
Telefon: +90 312 395 07 00
Faks: +90 312 395 07 01

Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 20.Cadde
No.35 Eskişehir / TÜRKİYE
Telefon: +90 222 236 22 05
Faks: +90 222 236 22 06

İstanbul Şube

İkitelli Org. San. Bölgesi, Çorapçılar
San. Sitesi E-Blok No.21-22
İkitelli / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 486 19 51-52
Faks: +90 212 485 31 87

İzmir Şube

Selçuklu İş Merkezi, Tuna Mah.
Sanat Cad. No.17-17T Çamdibi
İzmir / TÜRKİYE
Telefon: +90 232 463 43 56
Faks: +90 232 463 42 56

Almanya Ofis

Unterer Hasenkopfweg 8/1
DE-89075 ULM, Germany
Telefon: +49/731/95081950
Faks: +49/731/95081951

www.daslager.com